placo
SAINT-GOBAIN

PLACOMIX EM PÓ

Placomix é uma massa em pó para tratamento de juntas de chapas de gesso para drywall, arremate de parafusos, acabamento em cantoneiras de reforço e acabamentos em geral.

VANTAGENS

O Placomix em pó apresenta os seguintes benefícios:

- Ótimo custo-benefício
- Rápida mistura
- Elevada qualidade no acabamento
- Única massa em pó que dura até 7 dias após a mistura

SAINT-GOBAIN

PLACOMIX EM PÓ

APLICAÇÃO:

A massa Placomix em pó é indicada para tratamento das juntas em ambientes internos, tais como:

- Paredes;
- Forros;
- Revestimentos colados e estruturados.

DETALHES DE APLICAÇÃO:

Instruções e cuidados necessários para o manuseio do produto:

- Verificar suas ferramentas de trabalho.
- Utilizar os EPIs (equipamentos de proteção individual) necessários para exercer esta atividade.
- Durante o transporte do produto seguir as orientações ergonômicas e não forçar a coluna.
- Em caso de contato com a pele, lavá-la com água e sabão em abundância. Em caso de contato com olhos, enxaguá-los cuidadosamente com água. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consultar um médico. Em caso de ingestão do produto, lavar a boca com água em abundância. Caso necessário consultar um médico. Em todos os casos, levar consigo esta ficha técnica.

MISTURA:

- Adicionar a água potável em um recipiente limpo, na quantidade de 5,2 a 5,7L de água para cada saco de 15Kg do pó ou 350 a 380ml de água para cada 1Kg do pó. Não exceder a quantidade indicada de água, pois poderá provocar rachaduras, contração excessiva ou fragilidade.
- Polvilhar o pó sobre a água no recipiente e aguardar um tempo de 5 minutos de descanso antes de realizar a mistura.
- Misturar mecanicamente ou manualmente a massa por cerca de 3 minutos, até obter uma consistência homogênea.

SAINT-GOBAIN

PLACOMIX EM PÓ

APLICAÇÃO:

Antes de iniciar a aplicação, certifique-se de que as superfícies estejam limpas, secas e livres de agentes que prejudiquem ou inibem a adesão da massa, incluindo sujeira, óleos e outras substâncias estranhas.

Tratamento de juntas com fita de papel:

- Aplicar uma camada de Placomix em pó de aproximadamente 7cm de largura sobre as juntas e realizar a colagem da fita de papel microperfurada para tratamento de juntas com o auxílio de uma espátula posicionada a 45°, pressionando-a sobre a camada de massa aplicada.

Tratamento de juntas com fita mesh tape:

- Colar a fita sobre as juntas e em seguida aplicar uma camada de Placomix em pó sobre a fita com o auxílio de uma espátula posicionada a 45°, pressionando-a sobre fita.
- Após a colagem das fitas, aguardar um período mínimo de 6 horas e aplicar uma ou duas demãos seguintes até que se cubra totalmente a fita. Respeitar o período mínimo de 6 horas entre cada demão (podendo variar de acordo com o clima ambiente) para garantir uma perfeita aderência do sistema.

LIXAMENTO:

- Seguir com o lixamento somente após a massa estar em sua posição final e seca.
- Pode-se utilizar suporte manual para lixa ou lixadeira mecânica.
- Nunca lixar a superfície de papel da placa para drywall.

ACABAMENTO:

- A liberação para acabamento ou revestimento pode ser feita após 12 a 48 horas (podendo variar de acordo com as condições climáticas) da aplicação da última demão de massa.

SAINT-GOBAIN

PLACOMIX EM PÓ

OUTRAS INFORMAÇÕES:

- A temperatura ambiente de trabalho não pode ser inferior a 10°C.
- Aplicar quantas demãos forem necessárias até nivelar as placas de drywall.
- Caso material misturado não seja totalmente utilizado, deixe uma lâmina de água de 2 mm sobre o material misturado e mantenha o recipiente fechado para garantir a utilização futura. Antes de utilizar a mistura novamente, descarte a lâmina de água e homogeneíze o material. O tempo de armazenamento do material nessas condições não pode ultrapassar o período de 7 dias.

DADOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS	VALOR NOMINAL
TEMPO DE SECAGEM (h)	12 – 48
ADERÊNCIA DA FITA À MASSA (N)	≥ 25
RETRAÇÃO (%)	≤ 35
CRAQUEAMENTO/FISSURA	Não ocorrência
pH (SOLUÇÃO AQUOSA A 25°C)	7,5 – 9,5
INFLAMABILIDADE	Não inflamável
DENSIDADE – 25°C (g/cm³)	1,7 – 1,8
PRAZO DE VALIDADE – NA EMBALAGEM ORIGINAL (MESES)	12
RENDIMENTO (Kg/m²)	0,35
REAÇÃO AO FOGO	Classe II – A
NORMA (ABNT NBR)	15.758:2009

SAINT-GOBAIN

PLACOMIX EM PÓ

RESISTÊNCIA AO FOGO E DESEMPENHO ACÚSTICO:

Esses conceitos não dependem apenas do produto, mas sim do sistema completo.

Para mais informações, consulte os catálogos e manuais correspondentes ao sistema aplicado.

EMBALAGEM E ARMAZENAGEM:

EMBALAGEM	Placomix em pó é fornecida em sacos de 15Kg.
IDENTIFICAÇÃO	Na embalagem constam as seguintes informações: • Nome do produto e do fabricante • Data e hora de fabricação • Referência à norma ABNT NBR 15758:2009
VALIDADE	12 meses na embalagem original.
ARMAZENAGEM	Armazenar em local seco, protegido e sob superfície plana. Empilhamento máximo: • 9 sacos de 15 Kg

Caso o empilhamento ou sacarias estejam danificados no momento do recebimento, evitar empilhamento para assegurar a segurança da equipe de operação.

SAINT-GOBAIN

PLACOMIX EM PÓ

TRANSPORTE E SEGURANÇA:

TRANSPORTE	**O Placomix em Pó** não é classificado como produto de transporte perigoso. O transporte pode ser manual ou por empilhadeira. Antes de iniciar a descarga, verifique se não houve dano no material.
FOGO	Produto não inflamável e não explosivo.
TOXIDADE	O produto não é considerado tóxico.
SEGURANÇA	Para mais detalhes, consulte a Ficha de Segurança do Produto.

IMPORTANTE:

Essas informações são as recomendações relativas ao produto isoladamente (não instalado) e não afere o desempenho de um sistema. Os dados técnicos apresentados pela Placo do Brasil são válidos para os produtos quando armazenados, manuseados e instalados conforme os procedimentos da Placo do Brasil e as normas técnicas vigentes.

VERSÃO 03
Revisado em Setembro de 2023

PLACO DO BRASIL
www.placo.com.br
Tel: 0800 019 25 40

Mogi das Cruzes | Av. Valentina Mello Freire Borenstein, 333 - Vila Sao Francisco, Mogi das Cruzes - SP

Feira de Santana | BR-324, 360 - Humildes, Feira de Santana - BA

SAINT-GOBAIN